

Metalordental

Legierung	Indikation	Farbe	Massengehalte in %									Dichte in g/cm ²	0,2% Dehngr. Mpa	Bruch- dehnung(%)	WAK	
			Au	Pt	Pd	Ag	Cu	In	Sn	Zn	Ir					Sonstiges
V-Gnathos PF	1,2	5	86,8	11,7	-	-	-	<1			<1	<1=Fe,Mn,Ta	18,8	310	9	14,6/14,9
V-Gnathos Supra	1,2,3,4	5	86,5	11,5	-	-	-	-	-	1,4	<1	<1=Fe,Mn,Ta	18,9	550	5	14,3/14,5
V-Gnathos Plus	1,2,3,4	5	85,9	11,7	-	-	-	<1	-	<1	<	<1=Fe,Mn,Nb	18,9	560	6	14,3/14,6
V-Supragold	1,2,3,4	3	83	8,8	5,2	-	-	2,8	-	-	<1	Ta<1	18,3	425	11	14,3/14,6
V 92	1,2,3,4	3	78	9,8	7,8	-	-	3,5	-	-	<1	-	17,7	450	10	14/14,2
V-Classic	1,2,3,4	1	75	-	19	1	<1	2	2	<1	-	<1=Cu	16,1	510	19	14,1/14,4
V-Delta SF	2,3,4	1	51,5	-	38,4	-	-	8,5	-	-	-	Ga=1,5	14,5	480	25	13,8/14,1
Cerapall 6	2,3,4	1	6,1	-	75	6,4	-	5,9	<1	-	-	Ga=6	11,6	510	35	13,8/14,1
Ceradelta 2	2,3,4,5	1	-	-	61,5	24,5	-	2	10	2	-	-	11,3	660	10	14,5/14,9
Aurofluid Plus	1,2,3	5	72,8	9	-	13,3	-	1,5	<1	2,2	-	Ta	16,3	375	8	-
Pontor LFC	1,2,3,4	5	69,4	9,4	-	11,8	6	1,5	-	1,8	-	-	15,9	515	4	-
Pontor 4 CF	1,2,3,4,	3	65,1	-	10	18,9	-	4	1	1	-	-	14,7	570	5	-
Aurofluid 2 PF	1,2,3	5	77,8	1	-	11,5	8,5	-	-	<1	-	-	16	260	35	-
Pontor MPF	1,2,3,4,5	5	72	3,6	-	13,7	9,8	-	-	<1	-	-	15,6	330	38	-
Aurofluid 3	1,2,3,4,5	5	71	2	2	9	14,5	-	-	1,5	-	-	15,1	350	30	-
Pontor 2	1,2,3,4,5	5	63	0,5	3	20	12	-	-	1,5	-	-	14,3	350	39	-
Solaro 3	1,2,3,4,5	5	56	0,4	5	25	11,8	-	-	1,7	-	-	13,8	350	30	-
Implantalloy 1	1,2,3,4,5	5	82	12,4	1	2,1	<1	1,3	-	<1	-	-	18,4	400	10	13,9/14,2
Implantalloy 2	2,3,4,5	1	52	-	38	-	-	8,5	-	-	-	Ga=1,5	14,5	480	25	13,8/14,1
Implantalloy 3	1,2,3,4,5	5	61	-	3,3	23	11	-	-	1	-	-	14,2	370	36	-

generiert von zahnfocus24.de